
高压制备新电荷有序物质及其调控的高温自旋重取向研究获进展

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/13804.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

金属离子的不同电荷态反映了最外层电子数目与轨道占据等情况的变化，特定的电荷有序分布从根本上决定了材料的晶体结构与电子性质。

在 PbMO_3

（M

代表3d过

渡金属）钙钛矿家

族中，随着d电子数目的增加，Pb的价

态由+2价（如 PbTiO_3 、 PbVO_3 ）逐渐转变为+4价（如 PbNiO_3

），而对于家族中间的成员如 PbCoO_3 ，前期研究表明 Pb^{2+} 与 Pb^{4+}

这两种不同电

荷态在A位形成1:3的有序分

布，对该材料施加原位高压可诱导B位 Co^{2+} 离子的自旋态改变以及A-

B位间的电荷转移。由于离子尺寸的失

配，合成A位含有 Pb^{4+}

的钙钛矿氧化物通常需要高压高温实

验条件。作为与 PbCoO_3 相邻的成员， PbFeO_3

因缺乏单相性良好的高质量样品，其电荷有序分布形式及与之关联的物理属性尚不清楚。

近期，中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M08组研究员龙有文团队，利用高温高压技术获得了高质

量 PbFeO_3

钙钛矿材料，通过合作发现A位新的电荷有序分布形式，并由此导致B位 Fe^{3+} 离子在高达418

K的临界温度发生自旋重取向转变，表明电荷有序是调控自旋取向的新方法。

科研人员找到了制备高质量 PbFeO_3 多晶样品的最佳条件，即合成压力须高于8 GPa，且加热温度只能在1150°C附近（浮动不超过50°C）。为确定材料的晶体结构与综合物理性质，科研人员开展了同步辐射X光衍射、X射线吸收谱、高分辨电子衍射、磁化率、磁化强度、电输运、高低温中子衍射等系列实验

测试，以及基于第一性原理的理论计

算。研究表明， PbFeO_3 的B位由单一的 Fe^{3+} 离子组成，但A位由 Pb^{2+} 与 Pb^{4+}

两种电荷态按1:1的比例组合而成，且 Pb^{2+} 与 Pb^{4+} 在A位形成全新的-A-B-B-

型层状电荷有序，其中A层为单一的 Pb^{2+} ，B层为75%的 Pb^{4+} 与25%的 Pb^{2+}

有序组合而成。此电荷有序在其他化合物中未曾报导，使得材料形成 $2a_p \times 6a_p \times 2a_p$ 的超晶胞（ a_p 代表简立方钙钛矿的晶格常数）。相应于A位特殊的电荷有序，B位 Fe^{3+} 离子在A-B与B-B层间形成具有不同对称性的两种原子位置，导致 FeO_6 八面体不同的各向异性晶体场。 PbFeO_3 在600 K发生倾斜反铁磁自旋有序，自旋方向大致平行于a轴，宏观上表现出弱铁磁性。该材料在高达418 K的临界温度自旋取向发生 90° 旋转，随着温度降低形成自旋平行于b轴的共线反铁磁结构。在以往的Fe基氧化物中，自旋重取向往往发生在室温以下，且与A位稀土离子或者B位磁性离子掺杂引入的磁各向异性相关。理论计算表明， PbFeO_3 钙钛矿中A位特殊的层状电荷有序导致了B位两种Fe位置磁各向异性性能的竞争，其竞争结果是自旋重取向转变的主要原因。由此可见，电荷有序是有效调控自旋取向的新机理， PbFeO_3 远高于室温的自旋重取向行为有利于该效应在自旋电子学器件领域的可能应用。

相关研究结果发表在*Nature Communications*

上。该研究由物理所研究员靳常青课题组（博士赵建发、副研究员于润泽等）、日本东京工业大学教授M. Azuma团队、德国马普研究所、美国橡树岭国家实验室等合作完成。研究工作得到国家自然科学基金委、科技部、北京市自然科学基金、中科院等的支持。

[论文链接](#)




图1. PbFeO_3 的高压合成和晶体结构相关表征




图2. PbFeO_3 X射线吸收谱相关的价态表征




图3. PbFeO_3 磁化率、磁化强度、磁结构示意图及磁转变相图

研究团队单位：物理研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发